

bauline

SPRCHOVÁ HYDROIZOLACE

(CZ)

Aplikace:

K hydroizolaci interiérů podle normy DIN 18534 v oblasti použití W0-I „nízké vlhkostní zatížení“ a W1-I „mírné vlhkostní zatížení“ (podlaha/stěna) a rovněž W2-I „vysoké zatížení“ (stěna).

Vhodné podklady:

Omítky z (vápenatého) cementu/ sádry/ sádrového pojiva a pojiva na zdivo, silně hydraulické vápno, sádrokartonové a sádrovláknité desky, (lehčený) beton, pórobeton, plně drážkované, rovinné zdivo, potěry z cementu, litého asfaltu, síranu hořečnatého a vápenatého, staré keramické obkladové materiály a dřevotřískové desky V 100 GE 1. Kompozitní prvky z extrudovaného polystyrenu; staré pevně přilnavé zbytky lepidel na koberce nebo PVC. Není vhodné pro trvalou plochu pod vodou a pro hydroizolace podlahy sprch v úrovni podlahy.

Předběžná příprava podkladu:

Podklad musí být čistý, suchý, pevný, stabilní, tvarově stálý bez prasklin a bez látek snižujících přilnavost. Stávající praskliny v potěru předem silově opravte uzavírací pryskyřicí. Velké nerovnosti vyrovnejte stěrkovými produkty bauline. Savé podklady je třeba napenetrovat penetrací bauline pro savé podklady; hladké a neporézní podklady je třeba napenetrovat adhezní penetrací bauline pro nesavé podklady. Platí příslušné DIN normy, směrnice, doporučení a pravidla techniky.

Tloušťka vrstvy:

Tloušťka suché vrstvy: min. 0,5 mm (2 × 0,25 mm); Tloušťka mokré vrstvy: 0,8 mm (2 × 0,4 mm).

Teplota zpracování:

Optimálně +5°C až max. +35°C (vzduch, podklad, materiál).

Zpracování:

V případě hydroizolací v souvrství nejdříve utěsněte trubkové prostupy a rovněž rohy a spoje mezi stěnovými a podlahovými plochami vhodnými produkty bauline. Tvarovka bauline s těsnicím lepidlem, které bylo testováno v systému, se vloží a

přitlačí tak, aby se lepidlo po stranách vytlačilo. Po úplném slepení tvarovek naneste dvakrát v rovnoměrné tloušťce vrstvu sprchové hydroizolace bauline. Je třeba dodržovat odpovídající tloušťky vrstev a doby schnutí! Po proschnutí můžete položit dlaždice. Dodržujte technické datové listy příslušných produktů bauline.

Doba schnutí:

Cca 1,5–2,5 hodiny po 1. nátěru; cca 3– 5 hodin po 2. nátěru, pokaždé při teplotě +23°C a rel. vzdušné vlhkosti 50 %.

Spotřeba:

Cca 0,6 kg/m² na vrstvu.

Skladování:

Skladovatelnost neotevřená a v suchu na paletě cca 24 měsíců. Ochrana před mrazem.

Pokyny pro Vaši bezpečnost:

Není předmětem klasifikace podle nařízení (ES) 1272/2008 (CLP). Při použití respektovat běžné předpisy pro práci se stavebními hmotami/chemikáliemi. Dodržujte informace uvedené v bezpečnostním listu a na obalu výrobku.



bauline

USZCZELNIENIE PRYSZNICOWE

(PL)

Zastosowanie:

Do uszczelniania w pomieszczeniach wewnętrznych zgodnie z DIN 18534 w zakresie zastosowania W0-I "niskie narażenie na działanie wody" i W1-I „umiarkowane narażenie na działanie wody” (podłoga/ściana) oraz W2-I "wysokie narażenie" (ściana).

Odpowiednie rodzaje podłoża:

Tynki cementowe (cementowo-wapienne)/tynki gipsowe/spoiwa do murowania, wapno hydratyzowane płyty budowlane do suchej zabudowy z karton-gipsu i gipsowo-włóknowe, beton (lekki), beton komórkowy, mur o pełnych spoinach i równej powierzchni, wylewki cementowe, asfaltowe, magnezjowe i anhydrytowe, istniejące ceramiczne okładziny i płyty wiórowe V 100 GE 1. Elementy kompozytowe z polistyrenu ekstrudowanego; istniejące mocno przylegające resztki wykładziny dywanowej lub kleju do PVC. Produkt nie jest przeznaczony do stałego stosowania pod wodą oraz do uszczelniania podłóg w prysznicach bez brodzików.

Przygotowanie powierzchni:

Podłoże musi być czyste, suche, stabilne, nośne, stabilne wymiarowo, pozbawione pęknięć i wolne od substancji zmniejszających przyczepność. Istniejące pęknięcia jastrychu wcześniej zaszpachlować. Większe nierówności należy wyrównywać przy użyciu produktów szpachlujących bauline. Chłonne podłoża gruntować przy użyciu podkładu bauline do chłonnych podłoży; gładkie podłoża z zamkniętymi porami gruntować za pomocą podkładu zwiększającego przyczepność do niechłonnych podłoży. Obowiązują odpowiednie normy DIN, wytyczne, zalecenia i zasady techniki.

Grubość warstwy:

Grubość warstwy suchej: min. 0,5 mm (2 x 0,25 mm); Grubość warstwy mokrej: 0,8 mm (2 x 0,4 mm).

Temperatura obróbki:

Optymalnie +5°C do maks. +35°C (powietrze, podłoże, materiał).

Obróbka:

W przypadku uszczelnień łączonych w pierwszej kolejności uszczelniać przeloty rur oraz narożniki i połączenia między powierzchniami ścian i podłogi za pomocą właściwych produktów bauline. Element formujący bauline należy układać i dociskać, stosując systemowy klej uszczelniający, tak by klej wychodził bokami. Po całkowitym sklejeniu elementów formujących przeprowadzić aplikację uszczelnienia prysznicowego bauline w dwóch równomiernych warstwach. Należy zachowywać odpowiednie grubości warstw i przestrzegać czasów schnięcia! Po wyschnięciu można przystąpić do układania płytek. Postępować zgodnie z informacjami zawartymi w kartach technicznych odpowiednich produktów bauline.

Czas schnięcia:

Ok. 1,5 – 2,5 godz. po 1 warstwie; ok. 3 – 5 godz. po 2 warstwie, w temperaturze +23°C i 50 % względnej wilgotności powietrza.

Zużycie:

Ok. 0,6 kg/m² na warstwę.

Przechowywanie:

W suchym miejscu, na palecie przez ok. 24 miesiące w zamkniętym oryginalnie opakowaniu. Chronić przed mrozem.

Wskazówki BHP:

Klasyfikacja i oznakowanie produktu: nie jest wymagane (EG) Nr 1272/2008 (CLP). Przy obcowaniu z materiałami budowlanymi/chemikaliami przestrzegać obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa ich stosowania. Należy przestrzegać informacji zawartych w karcie charakterystyki oraz na opakowaniu produktu.



bauline

DOUCHEAFDICHTING

(NL)

Toepassing:

Voor de afdichting van binnenruimten conform DIN 18534 in het toepassingsgebied W0-I "geringe blootstelling aan water" en W1-I "matige blootstelling aan water" (vloer/wand) en W2-I "zwaar gebruik" (muur).

Geschikte ondergronden:

Pleisterwerk van (kalk)cement/gips/pleister- en metselbindmiddel, hooghydraulische kalk, gipsplaat van gipskartonplaat en gipsvezel, (lichtgewicht)beton, cellenbeton, volledig gevoegd, vlak metselwerk, cement, gietasfalt, magnesiumoxide en calciumsulfaatdekvloeren, oude keramische bekledingen en spaanplaten V 100 GE 1. Samengestelde elementen van geëxtrudeerd polystyreen; oud vastgeplakt tapijt of PVC-lijmresten. Niet geschikt voor ruimten die permanent onder water staan en niet geschikt voor de vloerafdichting van gelijkvloerse douches.

Vorbereiding ondergrond:

De ondergrond moet schoon, droog, vast, stabiel, vormvast, vrij van scheuren en hechtingsverminderende stoffen zijn. Bestaande scheuren in hars in de dekvloer moeten vooraf stevig worden uitgehard. Grote oneffenheden met bauline nivellerende plamuurproducten egaliseren. Zuigende ondergronden voorstrijken met bauline primer voor zuigende ondergronden; gladde en poriedichte ondergronden met bauline zelfhechtend voorstrijkmiddel voor niet-zuigende ondergronden voorstrijken. De relevante DIN-normen, richtlijnen, aanbevelingen en technische regels zijn van toepassing.

Laagdikte:

Droge laagdikte: min. 0,5 mm (2 x 0,25 mm); Natte laagdikte: 0,8 mm (2 x 0,4 mm).

Verwerkingstemperatuur

Optimaal +5°C tot max. +35°C (lucht, ondergrond, materiaal).

Verwerking:

Bij gecombineerd afdichten buisdoorvoeringen, hoeken en voegen tussen muur- en vloeroppervlakken eerst afdichten met geschikte bouwproducten. Het bauline vormdeel wordt met een geteste afdichtingslijm in het systeem geplaatst en aangedrukt zodat de lijm er aan de zijkant uit wordt gedrukt. Na volledig lijmen de vormdelen bauline doucheafdichting twee keer in een gelijkmatige laag aanbrengen. Let op de juiste laagdiktes en droogtijden! Na droging kunnen de tegels gelegd worden. Let op de technische gegevensbladen van de betreffende bauline-producten.

Droogtijd:

Ca. 1,5 – 2,5 uur na 1 laag; ca. 3 – 5 uur na 2 lagen, elk bij +23°C en 50% relatieve luchtvochtigheid.

Verbruik:

Ca. 0,6 kg/m² per coating.

Bewaren:

Ongeopend en droog bewaard op een pallet ca. 24 maanden houdbaar. Beschermen tegen vorst.

Aanwijzingen voor uw veiligheid:

Geen meldingsplicht conform de gevaarlijke stoffen (EG) 1272/2008 (CLP). De bij omgang met chemicalien gebruikelijke voorzorgsmaatregelen nemen. Neem de informatie in het veiligheidsinformatieblad en op de verpakking van het product in acht.

