

bauline

RYCHLOMONTÁŽNÍ MALTA

(CZ)**Aplikace:**

Cementová, obzvláště rychle tvrdnoucí montážní malta pro rychlou montáž kotev, háků atd. nebo k usazení obrubníků a pro další aplikace. Vnitřní i venkovní prostředí, stěna a podlaha.

Vhodné podklady:

Minerální, drsné a nosné podklady.

Předběžná příprava podkladu:

Podklad musí být čistý, suchý, pevný, stabilní, tvarově stálý a bez látek snižujících přilnavost. Podklad předem navlhčete, aby byl matně vlhký. Platí příslušné DIN normy, směrnice, doporučení a pravidla techniky.

Míchací poměr / potřeba vody:

3 objemové díly rychlomontážní malty bauline na 1 objemový díl vody.

Teplota zpracování:

Optimálně +5°C až max. +25°C (vzduch, podklad, materiál).

Zpracování:

Nalijte odpovídající množství vody a společně s rychlomontážní maltou bauline rozmíchejte do plastické hmoty a okamžitě zpracujte. Rozmíchejte pouze takové množství malty, které lze během doby zpracovatelnosti zpracovat. Nemíchejte s materiály obsahující sádku.

Doba zpracování:

Cca 3–5 minut při teplotě +23°C a rel. vzdušné vlhkosti 50 %.

Zatížitelná:

Zatížitelná již po cca 60 minutách vytvrzování při teplotě +23°C.

Spotřeba:

Podle aplikace.

Skladování:

Skladovatelnost neotevřená a v suchu na paletě cca 6 měsíců.

Pokyny pro Vaši bezpečnost:

Dodržujte informace uvedené v bezpečnostním listu a na obalu výrobku.



bauline

ZAPRAWA DO SZYBKIEGO MONTAŻU

(PL)

Zastosowanie:

Cementowa, wyjątkowo szybko schnąca zaprawa montażowa do szybkiego montażu kotew, haków itp. oraz do osadzania krawężników i do innych zastosowań. Do stosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz, na ścianach i podłogach.

Odpowiednie rodzaje podłoża:

Podłoża mineralne o dobrej przyczepności i nośności.

Przygotowanie wstępne powierzchni:

Podłoże musi być czyste, suche, nośne, stabilne wymiarowo, a także wolne od substancji zmniejszających przyczepność. Podłoże nawilżyć wstępnie do uzyskania matowej wilgoci. Obowiązują odpowiednie normy DIN, wytyczne, zalecenia i zasady techniki.

Grubość warstwy:

Grubość warstwy suchej: min. 0,5 mm (2 x 0,25 mm); Grubość warstwy mokrej: 0,8 mm (2 x 0,4 mm).

Proporcje mieszania/Zużycie wody:

3 jednostki objętościowe zaprawy do szybkiego montażu i 1 jednostka objętościowa wody.

Temperatura obróbki:

Optymalnie +5°C do maks. +25°C (powietrze, podłoże, materiał).

Obróbka:

Przygotować odpowiednią ilość wody i wymieszać do uzyskania plastycznej masy z zaprawą do szybkiego montażu bauline i natychmiast przeprowadzić obróbkę. Mieszać jedynie taką ilość zaprawy, którą można przerobić w ciągu danego cyklu roboczego. Nie mieszać z materiałami zawierającymi gips.

Czas schnięcia:

Ok. 3 - 5 minut w temperaturze +23°C i 50% względnej wilgotności powietrza.

Zużycie:

W zależności od zastosowania.

Przechowywanie:

W suchym miejscu, na palecie przez ok. 6 miesięcy w zamkniętym oryginalnie opakowaniu.

Wskazówki BHP:

Należy przestrzegać informacji zawartych w karcie charakterystyki oraz na opakowaniu produktu.



bauline

SNELMONTAGEMORTEL

(NL)**Toepassing:**

Cementgebonden montagemortel die bijzonder snel uithardt voor het snel monteren van ankers, haken enz. of voor het plaatsen van stoepranden en andere toepassingen. Binnen en buiten, wand en vloer.

Geschikte ondergronden:

Minerale, stroeve en stabiele ondergronden.

Vorbereitung ondergrond:

De ondergrond moet schoon, droog, vast, stabiel, vormvast en vrij van hechtingsverminderende stoffen zijn. Bevochtig het oppervlak tot het lichtvochtig is. De relevante DIN-normen, richtlijnen, aanbevelingen en technische regels zijn van toepassing.

Mengverhouding/waterbehoefte:

3 delen bauline snelmontagemortel op 1 deel water.

Verwerkingstemperatuur:

Optimaal +5 °C tot max. +25 °C (lucht, ondergrond, materiaal).

Verwerking:

Zorg voor de juiste hoeveelheid water en meng met bauline snelmontagemortel tot een plastische mortel en verwerk deze onmiddellijk. Alleen zoveel mortel toepassen die binnen de bewerkingstijd kan worden voltooid. Niet mengen met materialen die gips bevatten.

Verwerkingstijd:

Ca. 3 - 5 minuten bij +23 °C en 50% relatieve luchtvochtigheid.

Belastbaar:

Na ca. 60 minuten uithardingstijd bij +23 °C al belastbaar.

Verbruik:

Afhankelijk van de toepassing.

Bewaren:

Ongeopend en droog bewaard op een pallet ca. 6 maanden houdbaar.

Aanwijzingen voor uw veiligheid:

Neem de informatie in het veiligheidsinformatieblad en op de verpakking van het product in acht.

