

# bau//ne

## FLEXMÖRTEL SCHNELL S1

### Vlastnosti výrobku:

- Flexibilní
- Rychle tuhnoucí
- Velmi dobrá kontaktní přídržnost
- ☑ dolná vůči vodě
- Vysoce výnosná
- EMICODE EC1 PLUS
- C2 FT S1 podle DIN EN 12004

### Oblasti použití:

Pro lepení na stěnu a podlahu ve vnitřním i venkovním prostoru. Pro pokládku kameniny, (slinutého) kameninového obkladu, keramických obkladů, přírodních kamenných dlažeb odolných proti zabarvení, mozaiky, betonového kamene, podlahových klinkerových desek a rovnocenných stavebních materiálů; izolačních desek z pěnového materiálu, korku, rašeliny, dřevěných vláken aj. Pro lepení pásu bauline Abdichtungs- und Entkopplungsbahn.

### Vhodné podklady:

(Lehčený) beton (stáří min. 3 měsíce); pórobeton (vnitřní), cementové, síranovápenaté a suché potěry; suché stěnové konstrukční desky ze sádry, sádkartonu a sádrovláknitých desek; plnospárové, rovné zdivo (žádné smíšené zdivo); omítky z omítkových a zdicích pojiv; cementové a vápenocementové omítky; sádrové omítky; desky z tvrzené pěny; vytápěné stěnové a podlahové konstrukce; bauline Duschabdichtung, bauline Flex Dichtschlämme 1K, bauline Abdichtungs- und Entkopplungsbahn a příslušné systémové komponenty.

### Příprava podkladu:

Podklad musí být čistý, suchý, pevný, dostatečně nosný, tvarově stálý, bez trhlin a zbavený látek snižujících přídržnost. Savé podklady napenetrovat pomocí bauline Grundierung für saugende Untergründe; hladké a uzavřeně pórovité podklady napenetrovat pomocí bauline Haftgrund für nicht saugende Untergründe.

Cementové potěry musí být staré 28 dní a suché (zbytková vlhkost  $\leq 2,0$  CM %). Nevytápěné síranovápenaté potěry musí mít vlhkost  $\leq 0,5$  CM % a musí být dostatečně přebroušeny, vysáty a napenetrovány. Síranovápenaté potěry by při tom měly být napenetrovány speciální penetrací pro podklady citlivé na vlhkost. Litý asfaltový potěr musí být dostatečně posypán pískem. Vytápěné cementové a síranovápenaté potěry musí být před pokládkou vytápěny do stavu vhodného pro pokládku: cementové potěry  $\leq 2,0$  CM %, síranovápenaté potěry  $\leq 0,3$  CM %. Řiďte se prosím technickými listy příslušných výrobků bauline.

Platí příslušné normy DIN, směrnice, doporučení a pravidla techniky.



# bauline

## FLEXMÖRTEL SCHNELL S1

### Zpracování:

- 1.) Předložit odpovídající množství vody a intenzivně a bez shluků rozmíchat s bauline Flexmörtel schnell S1.
- 2.) Po době zrání 3–5 minut znovu důkladně promíchat.
- 3.) Nanést kontaktní vrstvu a hřebenované lůžko a dlaždice před vznikem povrchové kůže vložit pod tlakem, zasunout a vyrovnat. Nepokrývat najednou více než 1,5 m<sup>2</sup>.

### Vezměte prosím na vědomí:

- Plné palety nejsou stohovatelné. Nestohujte, prosím!

### Nástroje:

Míchací metla, zubová stěrka s vhodným zubením do velikosti zubů 12 mm. Nástroje čistit vodou bezprostředně po použití.

### Zkušební protokoly

#### PG-AIV-F

Systémová komponenta obecného stavebně-technického osvědčení (abP) pro izolační systémy v kompozitu s dlažbami a obklady pro izolace staveb v kombinaci s bauline Duschabdichtung, bauline Flex Dichtschlämme 1K a příslušnými systémovými komponentami.

#### PG-AIV-B

Systémová komponenta obecného stavebně-technického osvědčení (abP) pro izolační systémy v kompozitu s dlažbami a obklady pro izolace staveb v kombinaci s bauline Abdichtungs- und Entkopplungsbahn a příslušnými systémovými komponentami.

### Upozornění k bezpečnému použití:

Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Přečtěte si pozorně veškeré pokyny a řiďte se jimi. Zamezte vdechování prachu. Po použití důkladně omyjte ruce. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv a ochranu očí/obličej. Při přetrvávajícím podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. ☐ bsah/obal odstraňte v souladu s místními předpisy. GISC☐ DE ZP1. Nízký obsah chromátů podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha XVII

**Další informace naleznete v bezpečnostním listu!**



## FLEXMÖRTEL SCHNELL S1

| Technické údaje o použití                                                                                           |                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Spotřeba (v kg/m²)</b>                                                                                           | <b>Zubění (mm)</b>                                                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1,3</li> <li>• 2,0</li> <li>• 2,6</li> <li>• 3,3</li> <li>• 3,9</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4</li> <li>• 6</li> <li>• 8</li> <li>• 10</li> <li>• 12</li> </ul>                                                                 |
| <b>Teplota při zpracování</b>                                                                                       | +5 °C až +25 °C (podklad, vzduch, materiál)                                                                                                                                 |
| <b>Doba zpracovatelnosti*</b>                                                                                       | Cca 20 minut                                                                                                                                                                |
| <b>Míchací poměr</b>                                                                                                | 6,4- 6,9 l vody na 25 kg bauline Fliesen Flexkleber                                                                                                                         |
| <b>Chůze/spárování možné*</b>                                                                                       | Nejdříve po 2,5 hodinách, resp. po zatvrdnutí materiálu.<br>Zajistěte opatření pro rozložení zatížení.                                                                      |
| <b>Zatížitelnost*</b>                                                                                               | Po cca 24 hodinách; v komerčních objektech po cca 3 dnech; mokré prostory po cca 3 dnech; podvodní instalace po cca 10 dnech; stěnové a podlahové vytápění po cca 14 dnech. |
| <b>Upozornění ke skladování</b>                                                                                     | Skladovatelné suché na paletě v neotevřeném originálním obalu cca 6 měsíců.                                                                                                 |

\*

Při +23 23 °C a 50% relativní vlhkosti vzduchu. Vyšší teploty tyto doby zkracují, nižší teploty je prodlužují. Vyšší vlhkost vzduchu prodlužuje uvedené doby.

| Artikel       |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| 4070044000508 | bauline Flexmörtel schnell S1 25 kg |





# FLEXMÖRTEL SCHNELL S1

## Producteigenschaften:

- Flexibel
- Snel verhardend
- Zeer goede contacthechting
- Waterbestendig
- Zeer economisch in gebruik
- EMICODE EC1 PLUS
- C2 FT S1 conform DIN EN 12004

## Toepassingsgebieden:

Voor het verlijmen op wand en vloer binnen en buiten. Voor het leggen van aardewerk, (fijn)keramisch steengoed, keramische bekledingen, verkleuringsongevoelige natuursteentegels, mozaïeken, betonwerksteen, vloerklinkerplaten en gelijkwaardige bouwmaterialen; isolatieplaten van schuimmateriaal, kurk, turf, houtvezels e.d. Voor het verlijmen van de bauline Abdichtungs- und Entkopplungsbahn.

## Geschikte ondergronden:

(Licht) beton (min. 3 maanden oud); cellenbeton (binnen), cement-, calciumsulfaat- en droge dekvloeren; droge wandbouwplaten van gips, gipskarton en gipsvezelplaten; voegvol, vlak metselwerk (geen gemengd metselwerk); pleisterwerk van pleister- en metselbinder; cement- en kalkcementpleister; gipspleister; hardschuimplaten; verwarmde wand- en vloerconstructies; bauline Duschabdichtung, bauline Flex Dichtschlämme 1K, bauline Abdichtungs- und Entkopplungsbahn en bijbehorende systeemcomponenten.

## Voorbehandeling van de ondergrond:

De ondergrond moet schoon, droog, vast, draagkrachtig, vormvast, scheurvrij en vrij van hechttingsverminderende stoffen zijn. Zuigende ondergronden primeren met bauline Grundierung für saugende Untergründe; gladde en poriedichte ondergronden primeren met bauline Haftgrund für nicht saugende Untergründe.

Cementdekvloeren moeten 28 dagen oud en droog zijn (restvocht  $\leq 2,0$  CM%). Inverwarmde calciumsulfaatdekvloeren moeten een vochtgehalte  $\leq 0,5$  CM% hebben en voldoende worden geschuurd, afgezogen en geprimerd. Calciumsulfaatdekvloeren dienen hierbij te worden geprimerd met een speciale primer voor vochtgevoelige ondergronden. Gietasfaltvloeren moeten voldoende bezand zijn. Verwarmde cement- en calciumsulfaatdekvloeren moeten vóór het leggen legklaar worden verwarmd: cementdekvloeren  $\leq 2,0$  CM%, calciumsulfaatdekvloeren  $\leq 0,3$  CM%. Neem de technische productbladen van de betreffende bauline producten in acht.

De betreffende DIN-normen, richtlijnen, aanbevelingen en regels van de techniek zijn van toepassing.



# bauline

## FLEXMÖRTEL SCHNELL S1

### Verwerking:

- 1.) De juiste hoeveelheid water gieten en intensief en klontvrij mengen met bauline Flexmörtel schnell S1.
- 2.) Na een rijptijd van 3–5 minuten opnieuw goed doormengen.
- 3.) Contactlaag en kamlaag aanbrengen en tegels vóór het ontstaan van een velvorming onder druk inleggen, inschuiven en justeren. Niet meer dan 1,5 m<sup>2</sup> tegelijk voorleggen.

### Let op:

- Volle pallets zijn niet stapelbaar. Niet stapelen!

### Gereedschap:

Roerder, getande spaan met passende tanding tot tandgrootte 12 mm. Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.

### Testcertificaten

#### PG-AIV-F

Systeemcomponent van het algemeen bouwtechnisch keuringscertificaat (abP) voor afdichtingssystemen in verbond met tegel- en plaatbekledingen voor bouwwerkafichtingen in combinatie met bauline Duschabdichtung, bauline Flex Dichtschlämme 1K en bijbehorende systeemcomponenten.

#### PG-AIV-B

Systeemcomponent van het algemeen bouwtechnisch keuringscertificaat (abP) voor afdichtingssystemen in verbond met tegel- en plaatbekledingen voor bouwwerkafichtingen in combinatie met bauline Abdichtungs- und Entkopplungsbahn en bijbehorende systeemcomponenten.

### Aanwijzingen voor veilig gebruik:

Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Buiten het bereik van kinderen houden. Lees alle aanwijzingen aandachtig door en volg deze op. Inademing van stof vermijden. Na gebruik handen grondig wassen. Beschermende handschoenen/beschermende kleding en oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren conform de plaatselijke voorschriften. GISC DE ZP1. Chroomarm conform Verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage XVII

**Meer informatie is te vinden in het veiligheidsinformatieblad!**



# bauline

## FLEXMÖRTEL SCHNELL S1

| Technische toepassingsgegevens                                                                                      |                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Verbruik (in kg/m<sup>2</sup>)</b>                                                                               | <b>Tanding (mm)</b>                                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1,3</li> <li>• 2,0</li> <li>• 2,6</li> <li>• 3,3</li> <li>• 3,9</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4</li> <li>• 6</li> <li>• 8</li> <li>• 10</li> <li>• 12</li> </ul>                                                       |
| <b>Verwerkingstemperatuur</b>                                                                                       | +5°C tot +25°C (ondergrond, lucht, materiaal)                                                                                                                     |
| <b>Verwerkingstijd*</b>                                                                                             | Ca. 20 minuten                                                                                                                                                    |
| <b>Mengverhouding</b>                                                                                               | 6,4- 6,9 l water met 25 kg bauline Fliesen Flexkleb                                                                                                               |
| <b>Belopen/voegbaar*</b>                                                                                            | kan p zijn vroegst na 2,5 uur resp. verharding van mortel. Voorzie in lastverdelende maatregelen.                                                                 |
| <b>Belastbaar*</b>                                                                                                  | Na ca. 24 uur; in commerciële objecten na ca. 2 dagen; natte ruimtes na ca. 3 dagen; onderwatergebruik na ca. 10 dagen; wand- en vloerverwarming na ca. 10 dagen. |
| <b>Opslaginstructie</b>                                                                                             | Droog op pallet in de ongeopende originele verpakking ca. 6 maanden houdbaar. *                                                                                   |

Bij +23 23°C en 50% relatieve luchtvochtigheid. Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen deze tijden. Hogere luchtvochtigheid verlengt de aangegeven tijden.

| Artikel       |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| 4070044000508 | bauline Flexmörtel schnell S1 25 kg |



# bauline

## FLEXMÖRTEL SCHNELL S1

### Właściwości produktu:

- Elastyczna
- Szybkowiązący
- Bardzo dobra przyczepność kontaktowa
- Wodoodporna
- Wysoka wydajność
- EMICODE EC1 PLUS
- C2 FT S1 według DIN EN 12004

### Zakresy zastosowania:

Do klejenia na ścianę i podłogę wewnątrz i na zewnątrz. Do układania fajansu, gresu (fine), okładzin ceramicznych, płytek z kamienia naturalnego niewrażliwych na przebarwienia, mozaiki, kamienia sztucznego, płyt klinkierowych podłogowych i równoważnych materiałów budowlanych; płyt izolacyjnych z pianki, korka, torfu, włókien drewnianych i innych. Do klejenia pasma bauline Abdichtungs- und Entkopplungsbahn.

### Odpowiednie podłoża:

(Lekki) beton (o wieku min. 3 miesiące); beton komórkowy (wewnątrz), wylewki cementowe, na bazie siarczanu wapnia i suche; suche płyty ściennie z gipsu, płyty gipsowo-kartonowe i gipsowo-włóknowe; mury pełnospoilnowe, równe (bez muru mieszanego); tynki ze spoiw tynkarskich i murarskich; tynki cementowe i cementowo-wapienne; tynki gipsowe; płyty ze sztywnej pianki; ogrzewane konstrukcje ściennie i podłogowe; bauline Duschabdichtung, bauline Flex Dichtschrämme 1K, bauline Abdichtungs- und Entkopplungsbahn oraz powiązane komponenty systemowe.

### Przygotowanie podłoża:

Podłoże musi być czyste, suche, nośne, stabilne kształtowo, wolne od rys oraz od substancji zmniejszających przyczepność. Podłoża wsiąkliwe zagruntować środkiem bauline Grundierung für saugende Untergründe; podłoża gładkie i o zamkniętych porach zagruntować środkiem bauline Haftgrund für nicht saugende Untergründe.

Wylewki cementowe muszą mieć 28 dni i być suche (wilgotność resztkowa  $\leq 2,0$  CM%). Nieogrzewane wylewki na bazie siarczanu wapnia muszą mieć wilgotność  $\leq 0,5$  CM% i być odpowiednio zeszlifowane, odkurzone i zagruntowane. Wylewki na bazie siarczanu wapnia należy przy tym zagruntować specjalnym gruntem do podłoży wrażliwych na wilgoć. Wylewki z lanego asfaltu muszą być odpowiednio posypane piaskiem. Ogrzewane wylewki cementowe i na bazie siarczanu wapnia muszą przed ułożeniem zostać ogrzane do stanu gotowego do układania: wylewki cementowe  $\leq 2,0$  CM%, wylewki na bazie siarczanu wapnia  $\leq 0,3$  CM%. Należy zapoznać się z kartami technicznymi odpowiednich produktów bauline.

☐ obowiązują odpowiednie normy DIN, wytyczne, zalecenia i zasady techniki.



# bauline

## FLEXMÖRTEL SCHNELL S1

### Obróbka:

- 1.) Wlać odpowiednią ilość wody i intensywnie, bez grudek wymieszać z bauline Flexmörtel schnell S1.
- 2.) Po czasie dojrzewania wynoszącym 3–5 minut ponownie dokładnie wymieszać.
- 3.) Nanieść warstwę kontaktową i grzebieniowaną, a płytki wciskać, wsuwać i justować pod naciskiem, zanim utworzy się na kleju „skórka”. Nie przygotowywać jednorazowo więcej niż 1,5 m<sup>2</sup>.

### Prosimy zwrócić uwagę:

- Pełnych palet nie można ustawiać w stosy. Prosimy nie układać w stosy!

### Narzędzia:

Mieszadło, paca zębata z odpowiednim uzębieniem do rozmiaru zębów 12 mm. Narzędzia czyścić wodą bezpośrednio po użyciu.

### Świadectwa badań

#### PG-AIV-F

Komponent systemowy ogólnego atestu budowlanego (niem. abP) dla systemów izolacyjnych zespolonych z okładzinami z płytek i płyt do izolacji budowli w kombinacji z bauline Duschabdichtung, bauline Flex Dichtschlämme 1K oraz powiązanymi komponentami systemowymi.

#### PG-AIV-B

Komponent systemowy ogólnego atestu budowlanego (niem. abP) dla systemów izolacyjnych zespolonych z okładzinami z płytek i płyt do izolacji budowli w kombinacji z bauline Abdichtungs- und Entkopplungsbahn oraz powiązanymi komponentami systemowymi.

### Wskazówki dotyczące bezpiecznego stosowania:

Powoduje poważne podrażnienie oczu. Chronić przed dzieckiem. Zapoznać się uważnie z wszystkimi instrukcjami i postępować zgodnie z nimi. Unikać wdychania pyłu. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Nosić rękawice ochronne/odzież ochronną oraz okulary/ochronę twarzy. W przypadku utrzymującego się podrażnienia oczu: zasięgnąć porady/pomocy lekarza. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. GISC® DE ZP1. Niska zawartość chromianów zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006, załącznik XVII

**Dalsze informacje można znaleźć w karcie charakterystyki!**





# bauline

## FLEXMÖRTEL SCHNELL S1

| Technische dane aplikacyjne                                                                                         |                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zużycie (w kg/m<sup>2</sup>)</b>                                                                                 | <b>Uzębienie (mm)</b>                                                                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1,3</li> <li>• 2,0</li> <li>• 2,6</li> <li>• 3,3</li> <li>• 3,9</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4</li> <li>• 6</li> <li>• 8</li> <li>• 10</li> <li>• 12</li> </ul>                                                                   |
| <b>Temperatura obróbki</b>                                                                                          | +5°C do +25°C (podłoże, powietrze, materiał)                                                                                                                                  |
| <b>Czas obróbki*</b>                                                                                                | ok. 20 minut                                                                                                                                                                  |
| <b>Proporcja mieszania</b>                                                                                          | 6,4- 6,9 l wody na 25 kg bauline Fliesen Flexklebe                                                                                                                            |
| <b>Możliwość chodzenia/fugowania*</b>                                                                               | Najwcześniej po 2,5 godzinach lub po utwardze zaprawy. Przewidzieć środki rozkładające obciąż                                                                                 |
| <b>Obciążalność*</b>                                                                                                | Po ok. 24 godzinach; w obiektach komercyjnych ok. 2 dniach; pomieszczenia mokre po ok. 3 dni; obszar podwodny po ok. 10 dniach; ogrzewanie enne i podłogowe po ok. 14 dniach. |
| <b>Wskazówka dotycząca przechowywania</b>                                                                           | Przechowywać w suchym miejscu na palecie w niwartym oryginalnym opakowaniu – trwałość o                                                                                       |

Przy +23 23°C i

50% wilgotności względnej powietrza. Wyższe temperatury skracają, niższe temperatury wydłużają te czasy. Wyższa wilgotność powietrza wydłuża podane czasy.

| Artykuł       |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| 4070044000508 | bauline Flexmörtel schnell S1 25 kg |

