

bau//ne

FLIESEN FLECKLEBER

Vlastnosti výrobku:

- Výnosná
- Stálá tvarem, nesesouvá se
- Velmi dobrá kontaktní přídržnost
- Odolná vůči vodě
- Dlouhá doba zavaznutí (otevřený čas)
- EMICODE EC1 PLUS
- C2 TE podle DIN EN 12004

Oblasti použití:

Pro lepení na stěnu a podlahu ve vnitřním i venkovním prostoru. Pro pokládku kameniny, (slnutého) kameninového obkladu, keramických obkladů a rovnocenných stavebních materiálů. Pro lepení pásu bauline Abdichtungs- und Entkopplungsbahn.

Vhodné podklady:

(Lehčený) beton (stáří min. 6 měsíců); cementové, síranovápenaté a suché potěry; suché stěnové konstrukční desky ze sádry, sádrokartonu a sádrovláknitých desek; plnospárové, rovné zdivo (žádné smíšené zdivo); omítky z omítkových a zdicích pojiv; cementové a vápenocementové omítky; sádrové omítky; desky z tvrzené pěny; vytápěné stěnové a podlahové konstrukce; bauline Duschabdichtung, bauline Flex Dichtschrämme 1K, bauline Abdichtungs- und Entkopplungsbahn a příslušné systémové komponenty.

Příprava podkladu:

Podklad musí být čistý, suchý, pevný, dostatečně nosný, tvarově stálý, bez trhlin a zbavený látek snižujících přídržnost. Savé podklady napenetrovat pomocí bauline Grundierung für saugende Untergründe; hladké a uzavřené pórovité podklady napenetrovat pomocí bauline Haftgrund für nicht saugende Untergründe.

Cementové potěry musí být staré 28 dní a suché (zbytková vlhkost $\leq 2,0$ CM %). Nevytápěné síranovápenaté potěry musí mít vlhkost $\leq 0,5$ CM % a musí být dostatečně přebroušeny, vysáty a napenetrovány. Síranovápenaté potěry by při tom měly být napenetrovány speciální penetrací pro podklady citlivé na vlhkost. Litý asfaltový potěr musí být dostatečně posypán pískem. Vytápěné cementové a síranovápenaté potěry musí být před pokládkou vytápěny do stavu vhodného pro pokládku: cementové potěry $\leq 2,0$ CM %, síranovápenaté potěry $\leq 0,3$ CM %. Řiďte se prosím technickými listy příslušných výrobků bauline.

Platí příslušné normy DIN, směrnice, doporučení a pravidla techniky.



bau//ne

FLIESEN FLEKKLEBER

Zpracování:

- 1.) Předložit odpovídající množství vody a intenzivně a bez shluků rozmíchat s bauline Fliesen Flexkleber.
- 2.) Po době zrání 3–5 minut znovu důkladně promíchat.
- 3.) Nanést kontaktní vrstvu a hřebenované lůžko a dlaždice před vznikem povrchové kůže vložit pod tlakem, zasunout a vyrovnat. Nepokrývat najednou více než 1,5 m².

Vezměte prosím na vědomí:

- Plné palety nejsou stohovatelné. Nestohujte, prosím!
- Při nižších teplotách doporučujeme ve venkovním prostoru bauline Flexmörtel schnell S1.

Nástroje:

Míchací metla, zubová stěrka s vhodným zubením do velikosti zubů 10 mm. Nástroje čistit vodou bezprostředně po použití.

Zkušební protokoly:

PG-AIV-F

Systémová komponenta obecného stavebně-technického osvědčení (abP) pro izolační systémy v kompozitu s dlažbami a obklady pro izolace staveb v kombinaci s bauline Duschabdichtung, bauline Flex Dichtschlämme 1K a příslušnými systémovými komponentami.

PG-AIV-B

Systémová komponenta obecného stavebně-technického osvědčení (abP) pro izolační systémy v kompozitu s dlažbami a obklady pro izolace staveb v kombinaci s bauline Abdichtungs- und Entkopplungsbahn a příslušnými systémovými komponentami.

Upozornění k bezpečnému použití:

bauline Fliesen Flexkleber obsahuje cement. Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Uchovávejte mimo dosah dětí. Přečtěte si pozorně veškeré pokyny a řiďte se jimi. Zamezte vdechování prachu. Po použití důkladně omyjte ruce. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv a ochranu očí/obličej. PŘI STYKU S OČIMA: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazený a je-li to snadné. Pokračujte ve vyplachování. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. Obsah/obal odstraňte v souladu s místními předpisy. GISCODE ZP1. Nízký obsah chromátů podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha XVII



bauline

FLIESEN FLEKKLEBER

Další informace naleznete v bezpečnostním listu!

Technické údaje o použití	
Spotřeba (v kg/m²)	Zubění (mm)
• 1,2 • 1,8 • 2,4 • 3,0	• 4 • 6 • 8 • 10
Teplota při zpracování	+5 °C až +30 °C (podklad, vzduch, materiál)
Doba zpracovatelnosti*	Cca 4 hodiny
Míchací poměr	7,5 - 8,0 l vody na 25 kg bauline Fliesen Flexkleber
Chůze/spárování možné*	Nejdříve po 24 hodinách, resp. po zatvrdnutí materiálu. Zajistěte opatření pro rozložení zatížení.
Zatížitelnost*	Po cca 3 dnech; mokré prostory / stěnové a podlahové vytápění po cca 28 dnech; v komerčních objektech / podvodních oblastech po cca 28 dnech.
Upozornění ke skladování	Skladovatelné suché na paletě v neotevřeném originálním obalu cca 12 měsíců.

*Při +23 °C a 50% relativní vlhkosti vzduchu. Vyšší teploty tyto doby zkracují, nižší teploty je prodlužují. Vyšší vlhkost vzduchu prodlužuje uvedené doby.

Artikl	
4070044000515	bauline Fliesen Flexkleber 25 kg



bauline

FLIESEN FLEKKLEBER

Producteigenschaften:

- Economisch in gebruik
- Stevig, niet uitzakkend
- Zeer goede contacthechting
- Waterbestendig
- Lange verwerkingstijd
- EMICODE EC1 PLUS
- C2 TE conform DIN EN 12004

Toepassingsgebieden:

Voor het verlijmen op wand en vloer binnen en buiten. Voor het leggen van aardewerk, (fijn)keramisch steengoed, keramische bekledingen en gelijkwaardige bouwmaterialen. Voor het verlijmen van de bauline Abdichtungs- und Entkopplungsbahn.

Geschikte ondergronden:

(Licht) beton (min. 6 maanden oud); cement-, calciumsulfaat- en droge dekvloeren; droge wandbouwplaten van gips, gipskarton en gipsvezelplaten; voegvol, vlak metselwerk (geen gemengd metselwerk); pleisterwerk van pleister- en metselbinder; cement- en kalkcementpleister; gipspleister; hardschuimplaten; verwarmde wand- en vloerconstructies; bauline Duschabdichtung, bauline Flex Dichtschlämme 1K, bauline Abdichtungs- und Entkopplungsbahn en bijbehorende systeemcomponenten.

Voorbehandeling van de ondergrond:

De ondergrond moet schoon, droog, vast, draagkrachtig, vormvast, scheurvrij en vrij van hechtingsverminderende stoffen zijn. Zuigende ondergronden primeren met bauline Grundierung für saugende Untergründe; gladde en poriedichte ondergronden primeren met bauline Haftgrund für nicht saugende Untergründe.

Cementdekvloeren moeten 28 dagen oud en droog zijn (restvocht $\leq 2,0$ CM%). Onverwarmde calciumsulfaatdekvloeren moeten een vochtgehalte $\leq 0,5$ CM% hebben en voldoende worden geschuurd, afgezogen en geprimerd. Calciumsulfaatdekvloeren dienen hierbij te worden geprimerd met een speciale primer voor vochtgevoelige ondergronden. Gietasfaltvloeren moeten voldoende bezand zijn. Verwarmde cement- en calciumsulfaatdekvloeren moeten vóór het leggen legklaar worden verwarmd: cementdekvloeren $\leq 2,0$ CM%, calciumsulfaatdekvloeren $\leq 0,3$ CM%. Neem de technische productbladen van de betreffende bauline producten in acht.

De betreffende DIN-normen, richtlijnen, aanbevelingen en regels van de techniek zijn van toepassing.



bauline

FLIESEN FLEKKLEBER

Verwerking:

- 1.) De juiste hoeveelheid water gieten en intensief en klontvrij mengen met bauline Fliesen Flexkleber.
- 2.) Na een rijptijd van 3–5 minuten opnieuw goed doormengen.
- 3.) Contactlaag en kamlaag aanbrengen en tegels vóór het ontstaan van een velvorming onder druk inleggen, inschuiven en justeren. Niet meer dan 1,5 m² tegelijk voorleggen.

Let op:

- Volle pallets zijn niet stapelbaar. Niet stapelen!
- Bij lagere temperaturen raden wij buiten bauline Flexmörtel schnell S1 aan.

Gereedschap:

Roerder, getande spaan met passende tanding tot tandgrootte 10 mm. Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.

Testcertificaten:

PG-AIV-F

Systeemcomponent van het algemeen bouwtechnisch keuringscertificaat (abP) voor afdichtingssystemen in verbond met tegel- en plaatbekledingen voor bouwwerkafichtingen in combinatie met bauline Duschabdichtung, bauline Flex Dichtschlämme 1K en bijbehorende systeemcomponenten.

PG-AIV-B

Systeemcomponent van het algemeen bouwtechnisch keuringscertificaat (abP) voor afdichtingssystemen in verbond met tegel- en plaatbekledingen voor bouwwerkafichtingen in combinatie met bauline Abdichtungs- und Entkopplungsbahn en bijbehorende systeemcomponenten.

Aanwijzingen voor veilig gebruik:

bauline Fliesen Flexkleber bevat cement. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Veroorzaakt huidirritatie. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Buiten het bereik van kinderen houden. Lees alle aanwijzingen aandachtig door en volg deze op. Inademing van stof vermijden. Na gebruik handen grondig wassen. Beschermende handschoenen/beschermende kleding en oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Bij onwel voelen het ANTIGIFCENTRUM bellen. Inhoud/verpakking afvoeren conform de plaatselijke voorschriften. GISCODE ZP1. Chroomarm conform Verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage XVII

Meer informatie is te vinden in het veiligheidsinformatieblad!



bauline

FLIESEN FLEKKLEBER

Technische toepassingsgegevens	
Verbruik (in kg/m²)	Tanding (mm)
• 1,2 • 1,8 • 2,4 • 3,0	• 4 • 6 • 8 • 10
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +30°C (ondergrond, lucht, materiaal)
Verwerkingstijd*	Ca. 4 uur
Mengverhouding	7,5 - 8,0 l water met 25 kg bauline Fliesen Flexkleb
Belopen/voegbaar*	Op zijn vroegst na 24 uur resp. verharding van mortel. Voorzie in lastverdelende maatregelen.
Belastbaar*	Na ca. 3 dagen; natte ruimtes/wand- en vloerverwarming na ca. 28 dagen; in commerciële objecten, derwatergebieden na ca. 28 dagen.
Opslaginstructie	Droog op pallet in de ongeopende originele verpakking ca. 12 maanden houdbaar.

*Bij +23 23°C en 50% relatieve luchtvochtigheid. Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen deze tijden. Hogere luchtvochtigheid verlengt de aangegeven tijden.

Artikel	
4070044000515	bauline Fliesen Flexkleber 25 kg



bauline

FLIESEN FLECKLEBER

Właściwości produktu:

- Wydajna
- Stabilna, nie osiada
- Bardzo dobra przyczepność kontaktowa
- Wodoodporna
- Długi czas otwarty kleju
- EMICODE EC1 PLUS
- C2 TE według DIN EN 12004

Zakresy zastosowania:

Do klejenia na ścianę i podłogę wewnątrz i na zewnątrz. Do układania fajansu, gresu (fine), okładzin ceramicznych i równoważnych materiałów budowlanych. Do klejenia pasma bauline Abdichtungs- und Entkopplungsbahn.

Odpowiednie podłoża:

(Lekki) beton (o wieku min. 6 miesięcy); wylewki cementowe, na bazie siarczanu wapnia i suche; suche płyty ścienné z gipsu, płyty gipsowo-kartonowe i gipsowo-włóknowe; mury pełnospoinowe, równe (bez muru mieszanego); tynki ze spoiw tynkarskich i murarskich; tynki cementowe i cementowo-wapienne; tynki gipsowe; płyty ze sztywnej pianki; ogrzewane konstrukcje ścienné i podłogowe; bauline Duschabdichtung, bauline Flex Dichtschlámme 1K, bauline Abdichtungs- und Entkopplungsbahn oraz powiązane komponenty systemowe.

Przygotowanie podłoża:

Podłoże musi być czyste, suche, nośne, stabilne kształtowo, wolne od rys oraz od substancji zmniejszających przyczepność. Podłoża wsiąkliwe zagruntować środkiem bauline Grundierung für saugende Untergründe; podłoża gładkie i o zamkniętych porach zagruntować środkiem bauline Haftgrund für nicht saugende Untergründe.

Wylewki cementowe muszą mieć 28 dni i być suche (wilgotność resztkowa $\leq 2,0$ CM%). Nieogrzewane wylewki na bazie siarczanu wapnia muszą mieć wilgotność $\leq 0,5$ CM% i być odpowiednio zeszlifowane, odkurzone i zagruntowane. Wylewki na bazie siarczanu wapnia należy przy tym zagruntować specjalnym gruntem do podłoży wrażliwych na wilgoć. Wylewki z lanego asfaltu muszą być odpowiednio posypane piaskiem. Ogrzewane wylewki cementowe i na bazie siarczanu wapnia muszą przed ułożeniem zostać ogrzane do stanu gotowego do układania: wylewki cementowe $\leq 2,0$ CM%, wylewki na bazie siarczanu wapnia $\leq 0,3$ CM%. Należy zapoznać się z kartami technicznymi odpowiednich produktów bauline.

Obowiązują odpowiednie normy DIN, wytyczne, zalecenia i zasady techniki.



bauline

FLIESEN FLEKKLEBER

Obróbka:

- 1.) Wlać odpowiednią ilość wody i intensywnie, bez grudek wymieszać z bauline Fliesen Flexkleber.
- 2.) Po czasie dojrzewania wynoszącym 3–5 minut ponownie dokładnie wymieszać.
- 3.) Nanieść warstwę kontaktową i grzebieniowaną, a płytki wciskać, wsuwać i justować pod naciskiem, zanim utworzy się na kleju „skórka”. Nie przygotowywać jednorazowo więcej niż 1,5 m².

Prosimy zwrócić uwagę:

- Pełnych palet nie można ustawiać w stosy. Prosimy nie układać w stosy!
- Przy niższych temperaturach na zewnątrz zalecamy bauline Flexmörtel schnell S1.

Narzędzia:

Mieszadło, paca zębata z odpowiednim uzębieniem do rozmiaru zębów 10 mm. Narzędzia czyścić wodą bezpośrednio po użyciu.

Świadectwa badań:

PG-AIV-F

Komponent systemowy ogólnego atestu budowlanego (niem. abP) dla systemów izolacyjnych zespolonych z okładzinami z płytek i płyt do izolacji budowlanej w kombinacji z bauline Duschabdichtung, bauline Flex Dichtschlämme 1K oraz powiązanymi komponentami systemowymi.

PG-AIV-B

Komponent systemowy ogólnego atestu budowlanego (niem. abP) dla systemów izolacyjnych zespolonych z okładzinami z płytek i płyt do izolacji budowlanej w kombinacji z bauline Abdichtungs- und Entkopplungsbahn oraz powiązanymi komponentami systemowymi.

Wskazówki dotyczące bezpiecznego stosowania:

bauline Fliesen Flexkleber zawiera cement. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Działa drażniąco na skórę. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Chronić przed dzieckiem. Zapoznać się uważnie z wszystkimi instrukcjami i postępować zgodnie z nimi. Unikać wdychania pyłu. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Nosić rękawice ochronne/odzież ochronną oraz okulary/ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU Z OCZAMI: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć szkła kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. GISCODE ZP1. Niska zawartość chromianów zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006, załącznik XVII



bauline

FLIESEN FLEKKLEBER

Dalsze informacje można znaleźć w karcie charakterystyki!

Techniczne dane aplikacyjne	
Zużycie (w kg/m²)	Uzębienie (mm)
• 1,2 • 1,8 • 2,4 • 3,0	• 4 • 6 • 8 • 10
Temperatura obróbki	+5°C do +30°C (podłoże, powietrze, materiał)
Czas obróbki*	Ok. 4 godziny
Proporcja mieszania	7,5 - 8,0 l wody na 25 kg bauline Fliesen Flexkleber
Możliwość chodzenia/fugowania*	Najwcześniej po 24 godzinach lub po utwardzeniu zaprawy. Przewidzieć środki rozkładające obciążenie
Obciążalność*	Po ok. 3 dniach; pomieszczenia mokre / ogrzewane ścienne i podłogowe po ok. 28 dniach; w obiektach komercyjnych / obszarach podwodnych po ok. 28 dniach.
Wskazówka dotycząca przechowywania	Przechowywać w suchym miejscu na palecie w nieuszkodzonym oryginalnym opakowaniu – trwałość ok. 12 miesięcy.

*Przy +23 23°C i 50% wilgotności względnej powietrza. Wyższe temperatury skracają, niższe temperatury wydłużają te czasy. Wyższa wilgotność powietrza wydłuża podane czasy.

Artykuł	
4070044000515	bauline Fliesen Flexkleber 25 kg

