

FLIESSSPACHTEL ALL IN ONE

Vlastnosti výrobku:

- Samonivelační
- Rychle tuhnoucí
- Vyztužená vlákna
- Vhodná pro čerpání
- EMICODE EC1 PLUS
- CT-C35-F7 podle DIN EN 13813 jako spádová stěrka; jako lité stěrky cca CT-C25-F5 vzhledem k vyššímu přídávku vody

Oblasti použití:

Pro vyrovnání nerovností podlahy ve vnitřním i venkovním prostoru. Pro vytvoření ploch bez přechodů před pokládkou krytin jakéhokoli druhu (např. pokládka velkoformátových dlaždic, parket nebo laminátu). Použitelná také pro stěrkování dřevěných podkladů a jako spádová stěrka se spádem až 4 %. Vhodná i pro vytápěné podlahové konstrukce.

Vhodné podklady:

Cementové potěry; beton (stáří min. 3 měsíce); síranovápenaté a hořečnaté potěry; staré přírodní kamenné, terazzové a keramické podlahy; dřevo, parkety; vytápěné podlahové konstrukce.

Příprava podkladu:

Podklad musí být čistý, suchý, pevný, dostatečně nosný, tvarově stálý, bez trhlin a zbavený látek snižujících přidrženost. Stávající trhliny v potěru je nutné předem silově spojit pryskyřicí. Savé podklady napenetrovat pomocí bauline Grundierung für saugende Untergründe; hladké a uzavřeně pórovité podklady napenetrovat pomocí bauline Haftgrund für nicht saugende Untergründe. Doporučujeme použití okrajových dilatačních pásek na svislých konstrukčních dílech, aby se zabránilo vzpříčení stěrkové hmoty.

Cementové potěry musí být staré 28 dní a suché (zbytková vlhkost $\leq 2,0$ CM %). Nevytápěné síranovápenaté potěry musí mít vlhkost $\leq 0,5$ CM % a musí být dostatečně přebroušeny, vysáty a napenetrovány. Síranovápenaté potěry by při tom měly být napenetrovány speciální penetrací pro podklady citlivé na vlhkost. Litý asfaltový potěr musí být dostatečně posypán pískem. Vytápěné cementové a síranovápenaté potěry musí být před pokládkou vytápěny do stavu vhodného pro pokládku: cementové potěry $\leq 2,0$ CM %, síranovápenaté potěry $\leq 0,3$ CM %. Řiďte se prosím technickými listy příslušných výrobků bauline.

Ve vlhkých a mokrých prostorech a ve venkovním prostoru je nutné vystěrkovanou plochu izolovat podle pravidel techniky a příslušných informací o výrobku (např. pomocí bauline Flex Dichtschlämme 1K). Izolaci lze nanést po dosažení zralosti pro pokládku, tj. cca po 2–3 hodinách.



bau//ne

FLIESSPACHTEL ALL IN ONE

Pokládka na dřevěné podklady:

Dřevěný podklad musí být trvale suchý, podvětraný, pevně přišroubovaný a stálý tvarem. Pokud je tloušťka vrstvy menší než 20 mm, je nutné dbát následujícího: Pro zlepšení kročejové neprůzvučnosti a ohybové tuhosti se u tloušťky vrstvy menší než 10 mm vkládá po vyrovnávací stěrce izolační deska pod dlažbu podle pravidel techniky. Tloušťka vrstvy větší než 10 mm vyžaduje zpracování vhodné armovací tkaniny podle pravidel techniky.

Platí příslušné normy DIN, směrnice, doporučení a pravidla techniky.

Zpracování:

- 1.) Předložit odpovídající množství vody a intenzivně a bez shluků rozmíchat s bauline Fließspachtel All in one.
- 2.) Litou stěrkovou hmotu odpovídajícím způsobem namíchat, vylít na podlahu a rovnoměrně a rychle rozetřít pomocí zubového hladítka nebo hladítka. Potřebnou tloušťku vrstvy nanést, pokud možno, v jednom pracovním kroku.
- 3.) Odvzdušnit ostnatým válečkem, aby byl povrch bez bublin, a čerstvou nivelizační hmotu chránit před průvanem a slunečním zářením.

Vezměte prosím na vědomí:

- Plné palety nejsou stohovatelné. Nestohujte, prosím!

Nástroje:

Míchací metla, zubové hladítko, hladítko, ostnatý váleček, mísicí čerpadlo. Nástroje čistit vodou bezprostředně po použití.

Upozornění pro práce s dlažbou, deskami a podlahovými krytinami:

Zvlášť parotěsné podlahové krytiny, jako je např. PVC apod., lze aplikovat nejdříve po dosažení zbytkové vlhkosti 1,8 CM %. Pro dřevěné krytiny, jako je např. parkety, platí pokyny informačního listu BEB 8.1 „Posuzování a příprava podkladů. Pokládka elastických a textilních podlahových krytin, vrstvených prvků (laminát), parket a dřevěné dlažby. Vytápěné a nevytápěné podlahové konstrukce“.

Upozornění k bezpečnému použití:

bauline Fließspachtel All in one obsahuje cement. Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Přečtěte si pozorně veškeré pokyny a řiďte se jimi. Po použití důkladně omyjte ruce. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv a ochranu očí/obličeje. Při přetrvávajícím podráždění očí. Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Obsah/obal odstraňte v souladu s místními předpisy odstranit likvidací. Produkt/zbytky (i z čištění) se nesmí dostat do kanalizace, vodních toků nebo půdy a musí být zlikvidovány v souladu s předpisy. Další informace o likvidaci naleznete



FLIESSPACHTEL ALL IN ONE

v oddíle 13 bezpečnostního listu. GISCODE ZP1. Nízký obsah chromátů podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha XVII.

Další informace naleznete v bezpečnostním listu!

Technické údaje o použití	
Spotřeba	Cca 1,7 kg/m ² na mm tloušťky vrstvy
Tloušťka vrstvy	3 - 70 mm v kompozitu
Teplota při zpracování	+5 °C až +25 °C (podklad, vzduch, materiál)
Doba zpracovatelnosti*	Cca 30 - 40 minut
Míchací poměr	Lité stěrky: 4,75 —5,25 l, resp. spádová stěrka: 3,50 —4,0 l vody na 25 kg bauline Fließspachtel All in one
Chůze možná*	Nejdříve po 2 - 3 hodinách, resp. po zatvrdnutí malty. Zajistěte opatření pro rozložení zatížení.
Možnost pokládky krytiny**	Po cca 12 hodinách keramikou a betonovým kame- nem; po 24 hodinách přírodním kamenem.
Upozornění ke skladování	Skladovatelné suché na paletě v neotevřeném ori- ginálním obalu cca 12 měsíců.

****V závislosti na klimatu prostoru a stěrkové vrstvě je zralost pro pokládku na zdánlivě suchém podkladu podle zkušeností dosažena po:**

Přídavek vody u spádové stěrky:

- tloušťka vrstvy 3 - 5 mm: po cca 24 hodinách; tloušťka vrstvy 5 - 10 mm: po cca 3 dnech
- tloušťka vrstvy 10 - 25 mm: po cca 7 dnech; tloušťka vrstvy 25 - 40 mm: po cca 14 dnech

Přídavek vody u lité stěrky:

- tloušťka vrstvy 3 - 5 mm: po cca 24 hodinách; tloušťka vrstvy 5 - 10 mm: po cca 3 dnech
- tloušťka vrstvy 10 - 25 mm: po cca 9 dnech; tloušťka vrstvy 25 - 40 mm: po cca 21 dnech

*Při +23 23 °C a 50% relativní vlhkosti vzduchu. Vyšší teploty tyto doby zkracují, nižší teploty je prodlužují. Vyšší vlhkost vzduchu prodlužuje uvedené doby.

Artikel	
4070044016462	bauline Fließspachtel All in one 25 kg



bauline

FLIESSPACHTEL ALL IN ONE

Producteigenschappen:

- Zelfnivellerend
- Snel verhardend
- Vezelversterkt
- Verpompbaar
- EMICODE EC1 PLUS
- CT-C35-F7 conform DIN EN 13813 als hellingspleister; als vloeimortel ca. CT-C25-F5 vanwege de hogere wattertoevoeging

Toepassingsgebieden:

Voor het egaliseren van vloeronregelmatigheden binnen en buiten. Voor het creëren van naadloze oppervlakken vóór dekwerkzaamheden van welke aard dan ook (bijv. het leggen van grootformaat tegels, parket of laminaat). Ook te gebruiken voor het pleisteren van houten ondergronden en als hellingspleister tot 4% helling. Ook geschikt voor verwarmde vloerconstructies.

Geschikte ondergronden:

Cementdekvloeren; beton (min. 3 maanden oud); calciumsulfaat- en magnesiadekvloeren; oude natuursteen-, terrazzo- en keramische bekledingen; hout, parket; verwarmde vloerconstructies.

Voorbehandeling van de ondergrond:

De ondergrond moet schoon, droog, vast, draagkrachtig, vormvast, scheurvrij en vrij van hechtingsverminderende stoffen zijn. Aanwezige dekvloerscheuren moeten vooraf krachtsluitend worden verharst. Zuigende ondergronden primeren met bauline Grundierung für saugende Untergründe; gladde en poriedichte ondergronden primeren met bauline Haftgrund für nicht saugende Untergründe. Wij raden het gebruik van randisolatiestroken op opgaande bouwdelen aan om spanningen in de pleistermassa te voorkomen.

Cementdekvloeren moeten 28 dagen oud en droog zijn (restvocht $\leq 2,0$ CM%). Onverwarmde calciumsulfaatdekvloeren moeten een vochtgehalte $\leq 0,5$ CM% hebben en voldoende worden geschuurd, afgezogen en geprimerd. Calciumsulfaatdekvloeren dienen hierbij te worden geprimerd met een speciale primer voor vochtgevoelige ondergronden. Gietasfaltvloeren moeten voldoende bezand zijn. Verwarmde cement- en calciumsulfaatdekvloeren moeten vóór het leggen legklaar worden verwarmd: cementdekvloeren $\leq 2,0$ CM%, calciumsulfaatdekvloeren $\leq 0,3$ CM%. Neem de technische productbladen van de betreffende bauline producten in acht.

In vochtige en natte ruimtes en buiten moet het gepleisterde oppervlak conform de regels van de techniek en bijbehorende productinformatie worden afgedicht (bijv. met bauline Flex Dichtschlämme 1K). De afdichting kan worden aangebracht zodra de legklaarheid van ca. 2–3 uur is bereikt.





FLIESSPACHTEL ALL IN ONE

Leggen op houten ondergronden:

De houten ondergrond moet permanent droog, onderventileerd, stevig verschoefd en vormvast zijn. Als de laagdikte minder dan 20 mm bedraagt, moet het volgende in acht worden genomen: ter verbetering van de contactgeluidsisolatie en buigstijfheid wordt bij laagdiktes kleiner dan 10 mm na de egalisatiepleisterlaag een tegelisolatieplaat conform de regels van de techniek ingebouwd. Laagdiktes groter dan 10 mm vereisen het inwerken van een geschikte wapening conform de regels van de techniek.

De betreffende DIN-normen, richtlijnen, aanbevelingen en regels van de techniek zijn van toepassing.

Verwerking:

- 1.) De juiste hoeveelheid water gieten en intensief en klontvrij mengen met bauline Fließspachtel All in one.
- 2.) Vloeimortel dienovereenkomstig aanmaken, op de vloer uitgieten en met een rakel of gladschuurspaan gelijkmatig en snel verdelen. De benodigde laagdikte indien mogelijk in één werkgang aanbrengen.
- 3.) Met de stekelroller ontluichten voor een blaasvrij oppervlak en de verse egalisatiemassa beschermen tegen tocht en zoninstraling.

Let op:

- Volle pallets zijn niet stapelbaar. Niet stapelen!

Gereedschap:

Roerder, rakel, gladschuurspaan, stekelroller, mengpomp. Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.

Aanwijzingen voor tegel-, plaat- en vloerbedekkingswerkzaamheden:

Bijzonder dampdichte vloerbedekkingen zoals bijv. PVC enz. mogen op zijn vroegst worden aangebracht na het bereiken van 1,8 CM% restvocht. Voor houten vloerbedekkingen, zoals bijv. parket, gelden de aanwijzingen van het BEB-informatieblad 8.1 „Beoordelen en voorbereiden van ondergronden. Leggen van elastische en textiele vloerbedekkingen, laminaatelementen, parket en houtstraatjes. Verwarmde en onverwarmde vloerconstructies“.

Aanwijzingen voor veilig gebruik:

bauline Fließspachtel All in one bevat cement. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Buiten het bereik van kinderen houden. Lees alle aanwijzingen aandachtig door en volg deze op. Na gebruik handen grondig wassen. Beschermende handschoenen/beschermende kleding en oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij aanhoudende oogirritatie. Een arts raadplegen. Inhoud/verpakking conform de plaatselijke voorschriften afvoeren. Product/restanten (ook uit de reiniging) mogen niet in de riolering, in oppervlaktewater of in de bodem terechtkomen en moeten volgens de



FLIESSPACHTEL ALL IN ONE

voorschriften worden afgevoerd. Meer informatie over de afvalverwerking vindt u in rubriek 13 van het veiligheidsinformatieblad. GISCODE ZP1. Chroomarm conform Verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage XVII.

Meer informatie is te vinden in het veiligheidsinformatieblad!

Technische toepassingsgegevens	
Verbruik	Ca. 1,7 kg/m ² per mm laagdikte
Laagdikte	3 - 70 mm in verbond
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +25°C (ondergrond, lucht, materiaal)
Verwerkingstijd*	Ca. 30 - 40 minuten
Mengverhouding	Vloeimortel: 4,75 —5,25 l resp. hellingspleister: 3,50 —4,0 l water met 25 kg bauline Fließpachtel All in one
Belopen*	Op zijn vroegst na 2 - 3 uur resp. verharding van de mortel. Voorzie in lastverdelende maatregelen.
Beleggbaar**	Na ca. 12 uur met keramiek en betonwerksteen; na 24 uur met natuursteen.
Opslaginstructie	Droog op pallet in de ongeopende originele verpakking ca. 12 maanden houdbaar.

**Afhankelijk van het binnenklimaat en de pleisterlaag wordt de legklaarheid op een ogenschijnlijk droge ondergrond ervaringsgemäß bereikt na:

Watertoevoeging hellingspleister:

- laagdikte 3 - 5 mm: na ca. 24 uur; laagdikte 5 - 10 mm: na ca. 3 dagen
- laagdikte 10 - 25 mm: na ca. 7 dagen; laagdikte 25 - 40 mm: na ca. 14 dagen

Watertoevoeging bij vloeimortel:

- laagdikte 3 - 5 mm: na ca. 24 uur; laagdikte 5 - 10 mm: na ca. 3 dagen
- laagdikte 10 - 25 mm: na ca. 9 dagen; laagdikte 25 - 40 mm: na ca. 21 dagen

*Bij +23 °C en 50% relatieve luchtvochtigheid. Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen deze tijden. Hogere luchtvochtigheid verlengt de aangegeven tijden.

Artikel	
4070044016462	bauline Fließpachtel All in one 25 kg



bau//ne

FLIESSSPACHTEL ALL IN ONE

Właściwości produktu:

- Samopoziomująca
- Szybkowiążąca
- Zbrojona włóknami
- Do pompowania
- EMICODE EC1 PLUS
- CT-C35-F7 według DIN EN 13813 jako masa spadkowa; jako masa samopoziomująca ok. CT-C25-F5 ze względu na większy dodatek wody

Zakresy zastosowania:

Do wyrównywania nierówności podłogi wewnątrz i na zewnątrz. Do wykonywania powierzchni bez uskoków przed pracami okładzinowymi wszelkiego rodzaju (np. układanie wielkoformatów, parkietu lub laminatu). Może być również stosowana do szpachlowania podłoży drewnianych i jako masa spadkowa o spadku do 4%. Odpowiednia również do ogrzewanych konstrukcji podłogowych.

Odpowiednie podłoża:

Wylewki cementowe; beton (o wieku min. 3 miesiące); wylewki na bazie siarczanu wapnia i magnezyj; stare okładziny z kamienia naturalnego, terrazzo i ceramiczne; drewno, parkiet; ogrzewane konstrukcje podłogowe.

Przygotowanie podłoża:

Podłoże musi być czyste, suche, nośne, stabilne kształtowo, wolne od rys oraz od substancji zmniejszających przyczepność. Istniejące rysy w wylewce należy wcześniej trwale zaimpregnować żywicą. Podłoża wsiąkliwe zagruntować środkiem bauline Grundierung für saugende Untergründe; podłoża gładkie i o zamkniętych porach zagruntować środkiem bauline Haftgrund für nicht saugende Untergründe. Zalecamy zastosowanie taśm dylatacyjnych brzegowych na elementach pionowych, aby zapobiec naprężeniom masy szpachlowej.

Wylewki cementowe muszą mieć 28 dni i być suche (wilgotność resztkowa $\leq 2,0$ CM%). Nieogrzewane wylewki na bazie siarczanu wapnia muszą mieć wilgotność $\leq 0,5$ CM% i być odpowiednio zeszlifowane, odkurzone i zagruntowane. Wylewki na bazie siarczanu wapnia należy przy tym zagruntować specjalnym gruntem do podłoży wrażliwych na wilgoć. Wylewki z lanego asfaltu muszą być odpowiednio posypane piaskiem. Ogrzewane wylewki cementowe i na bazie siarczanu wapnia muszą przed ułożeniem zostać ogrzane do stanu gotowego do układania: wylewki cementowe $\leq 2,0$ CM%, wylewki na bazie siarczanu wapnia $\leq 0,3$ CM%. Należy zapoznać się z kartami technicznymi odpowiednich produktów bauline.

W pomieszczeniach wilgotnych i mokrych oraz na zewnątrz zaszpachlowaną powierzchnię należy zaizolować zgodnie z zasadami techniki i odpowiednimi informacjami o produkcie (np. za pomocą bauline Flex Dichtschlämme 1K). Izolację



bau//ne

FLIESSPACHTEL ALL IN ONE

można nanieść po osiągnięciu gotowości do krycia, tj. po ok. 2–3 godzinach.

Układanie na podłożach drewnianych:

Podłoże drewniane musi być trwale suche, podwietrzone, mocno przykręcone i stabilne kształtowo. Jeśli grubość warstwy jest mniejsza niż 20 mm, należy uwzględnić następujące: w celu poprawy izolacji akustycznej i sztywności na zginanie, przy grubości warstwy mniejszej niż 10 mm, po wyrównującym szpachlowaniu montuje się płytę izolacyjną pod płytki zgodnie z zasadami techniki. Grubości warstw większe niż 10 mm wymagają wprowadzenia odpowiedniego zbrojenia zgodnie z zasadami techniki.

Obowiązują odpowiednie normy DIN, wytyczne, zalecenia i zasady techniki.

Obróbka:

- 1.) Wlać odpowiednią ilość wody i intensywnie, bez grudek wymieszać z bauline Fließspachtel All in one.
- 2.) Masę samopoziomującą odpowiednio wymieszać, wylać na podłogę i równomiernie oraz szybko rozprowadzić za pomocą raklowania lub pacy. Wymaganą grubość warstwy nakładać, jeśli możliwe, w jednym etapie roboczym.
- 3.) Odpowietrzyć wałkiem z kołkami w celu uzyskania powierzchni bez pęcherzy oraz chronić świeżą masę wyrównującą przed przeciągiem i nasłonecznieniem.

Prosimy zwrócić uwagę:

- Pełnych palet nie można ustawiać w stosy. Prosimy nie układać w stosy!

Narzędzia:

Mieszadło, rakla, paca, wałek z kołkami, pompa mieszająca. Narzędzia czyścić wodą bezpośrednio po użyciu.

Wskazówki dotyczące prac z płytkami, płytami i wykładzinami podłogowymi:

Sz szczególnie paroszczelne wykładziny podłogowe, np. PVC itp., można nakładać najwcześniej po osiągnięciu wilgotności reszkowej 1,8 CM%. Dla wykładzin drewnianych, np. parkietu, obowiązują wskazówki arkusza informacyjnego BEB 8.1 „Ocena i przygotowanie podłoży. Układanie elastycznych i tekstylnych wykładzin podłogowych, elementów warstwowych (laminatu), parkietu i kostki drewnianej. Ogrzewane i nieogrzewane konstrukcje podłogowe“.

Wskazówki dotyczące bezpiecznego stosowania:

bauline Fließspachtel All in one zawiera cement. Powoduje poważne podrażnienie oczu. Chronić przed dzieckiem. Zapoznać się uważnie z wszystkimi instrukcjami i postępować zgodnie z nimi. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Nosić rękawice ochronne/odzież ochronną oraz okulary/ochronę twarzy. W przypadku utrzymującego się podrażnienia oczu. Zasięgnąć porady/pomocy lekarza. Zawartość/pojemnik zgodnie z lokalnymi przepisami usuwać. Produkt/pozostałości



FLIESSPACHTEL ALL IN ONE

(również z czyszczenia) nie mogą trafiać do kanalizacji, wód lub gleby i muszą być usuwane zgodnie z przepisami. Dalsze informacje na temat utylizacji znajdują się w sekcji 13 karty charakterystyki. GISCODE ZP1. Niska zawartość chromianów zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006, załącznik XVII.

Dalsze informacje można znaleźć w karcie charakterystyki!

Techniczne dane aplikacyjne	
Zużycie	Ok. 1,7 kg/m ² na mm grubości warstwy
Grubość warstwy	3 - 70 mm w systemie zespolonym
Temperatura obróbki	+5°C do +25°C (podłoże, powietrze, materiał)
Czas obróbki*	Ok. 30 - 40 minut
Proporcja mieszania	Masa samopoziomująca: 4,75 —5,25 l lub masa spadkowa: 3,50 —4,0 l wody na 25 kg bau- line Fließspachtel All in one
Możliwość chodzenia*	Najwcześniej po 2 - 3 godzinach lub po utwardze- niu zaprawy. Przewidzieć środki rozkładające obciążenie.
Możliwość krycia**	Po ok. 12 godzinach płytkami ceramicznymi i kami- eniem sztucznym betonowym; po 24 godzinach kamieniem naturalnym.
Wskazówka dotycząca przechowywania	Przechowywać w suchym miejscu na palecie w nie- otwartym oryginalnym opakowaniu – trwałość ok. 12 miesięcy.

**W zależności od klimatu pomieszczenia i warstwy szpachlowej gotowość do krycia na widocznie suchym podłożu jest z doświadczenia osiągnięta po:

Dodatek wody dla masy spadkowej:

- grubość warstwy 3 - 5 mm: po ok. 24 godzinach; grubość warstwy 5 - 10 mm: po ok. 3 dniach
- grubość warstwy 10 - 25 mm: po ok. 7 dniach; grubość warstwy 25 - 40 mm: po ok. 14 dniach

Dodatek wody dla masy samopoziomującej:

- grubość warstwy 3 - 5 mm: po ok. 24 godzinach; grubość warstwy 5 - 10 mm: po ok. 3 dniach
- grubość warstwy 10 - 25 mm: po ok. 9 dniach; grubość warstwy 25 - 40 mm: po ok. 21 dniach

*Przy +23 23°C i 50% wilgotności względnej powietrza. Wyższe temperatury skracają, niższe temperatury wydłużają te czasy. Wyższa wilgotność powietrza wydłuża podane czasy.



bauline

FLIESSPACHTEL ALL IN ONE

Artikel

4070044016462

bauline Fließspachtel All in one 25 kg

Hersteller:
Sopro Bauchemie GmbH, 65203 Wiesbaden
Tel.: +49 611 17070, Fax: +49 611 1707250

Stand: 02.03.2026

