

NIVELLIERMASSE

Vlastnosti výrobku:

- Samonivelační
- Rychle tuhnoucí
- Vhodná pro čerpání
- EMICODE EC1 PLUS
- CT-C20-F5 podle DIN EN 13813

Oblasti použití:

Pro vyrovnání nerovností podlahy ve vnitřním prostoru. Pro vytvoření zvlášť tenkovrstvých ploch před pokládkou krytin jakéhokoli druhu (např. pokládka velkoformátových dlaždic, parket nebo laminátu). Vhodná i pro vytápěné podlahové konstrukce.

Vhodné podklady:

Cementové potěry; beton (stáří min. 3 měsíce); síranovápenaté a hořečnaté potěry; staré přírodní kamenné, terazzové a keramické podlahy; vytápěné podlahové konstrukce. Pouze pro vnitřní prostor.

Příprava podkladu:

Podklad musí být čistý, suchý, pevný, dostatečně nosný, tvarově stálý, bez trhlin a zbavený látek snižujících přídržnost. Stávající trhliny v potěru je nutné předem silově spojit pryskyřicí. Savé podklady napenetrovat pomocí bauline Grundierung für saugende Untergründe; hladké a uzavřeně pórovité podklady napenetrovat pomocí bauline Haftgrund für nicht saugende Untergründe. Doporučujeme použití okrajových dilatačních pásků na svislých konstrukčních dílech, aby se zabránilo vzpříčení stěrkové hmoty.

Cementové potěry musí být staré 28 dní a suché (zbytková vlhkost $\leq 2,0$ CM %). Nevytápěné síranovápenaté potěry musí mít vlhkost $\leq 0,5$ CM % a musí být dostatečně přebroušeny, vysáty a napenetrovány. Síranovápenaté potěry by při tom měly být napenetrovány speciální penetrací pro podklady citlivé na vlhkost. Litý asfaltový potěr musí být dostatečně posypán pískem. Vytápěné cementové a síranovápenaté potěry musí být před pokládkou vytápěny do stavu vhodného pro pokládku: cementové potěry $\leq 2,0$ CM %, síranovápenaté potěry $\leq 0,3$ CM %. Řiďte se prosím technickými listy příslušných výrobků bauline.

Platí příslušné normy DIN, směrnice, doporučení a pravidla techniky.



bau//ne

NIVELLIERMASSE

Zpracování:

- 1.) Předložit odpovídající množství vody a intenzivně a bez shluků rozmíchat s bauline Nivelliermasse.
- 2.) Litou stěrkovou hmotu odpovídajícím způsobem namíchat, vylít na podlahu a rovnoměrně a rychle rozetřít pomocí zubového hladítka nebo hladítka.
- 3.) Odvzdušnit ostnatým válečkem, aby byl povrch bez bublin, a čerstvou nivelizační hmotu chránit před průvanem a slunečním zářením.

Vezměte prosím na vědomí:

- Plné palety nejsou stohovatelné. Nestohujte, prosím!

Nástroje:

Míchací metla, zubové hladítko, hladítko, ostnatý váleček. Nástroje čistit vodou bezprostředně po použití.

Upozornění pro práce s dlažbou, deskami a podlahovými krytinami:

Zvlášť parotěsné podlahové krytiny, jako je např. PVC apod., lze aplikovat nejdříve po dosažení zbytkové vlhkosti 1,8 CM %. Pro dřevěné krytiny, jako je např. parkety, platí pokyny informačního listu BEB 8.1 „Posuzování a příprava podkladů. Pokládka elastických a textilních podlahových krytin, vrstvených prvků (laminát), parket a dřevěné dlažby. Vytápěné a nevytápěné podlahové konstrukce“.

Upozornění k bezpečnému použití:

bauline Nivelliermasse obsahuje cement. Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Přečtěte si pozorně veškeré pokyny a řiďte se jimi. Po použití důkladně omyjte ruce. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv a ochranu očí/obličeje. Při přetrvávajícím podráždění očí. Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Obsah/obal odstraňte v souladu s místními předpisy. GISCODE ZP1. Nízký obsah chromátů podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha XVII

Další informace naleznete v bezpečnostním listu!



bauline

NIVELLIERMASSE

Technické údaje o použití	
Spotřeba	Cca 1,6 kg/m ² na mm tloušťky vrstvy
Teplota při zpracování	+5 °C až +25 °C (podklad, vzduch, materiál)
Doba zpracovatelnosti*	Cca 30 - 40 minut
Míchací poměr	5,3 - 5,8 l vody na 25 kg bauline Nivelliermasse
Chůze možná*	Nejdříve po 2 - 3 hodinách, resp. po zatvrdnutí malty. Zajistěte opatření pro rozložení zatížení.
Možnost pokládky krytiny*	Po cca 12 hodinách keramikou a betonovým kamenem při tloušťce vrstvy 15 mm; po 24 hodinách přírodním kamenem.
Upozornění ke skladování	Skladovatelné suché na paletě v neotevřeném originálním obalu cca 6 měsíců.

*Při +23 23 °C a 50% relativní vlhkosti vzduchu. Vyšší teploty tyto doby zkracují, nižší teploty je prodlužují. Vyšší vlhkost vzduchu prodlužuje uvedené doby.

Artikl	
4070044000843	bauline Nivelliermasse 25 kg



bauline

NIVELLIERMASSE

Producteigenschaften:

- Zelfnivellerend
- Snel verhardend
- Verpompbaar
- EMICODE EC1 PLUS
- CT-C20-F5 conform DIN EN 13813

Toepassingsgebieden:

Voor het egaliseren van vloeronregelmaticheden binnen. Voor het creëren van bijzonder dunlaags oppervlak vóór dekwerkzaamheden van welke aard dan ook (bijv. het leggen van grootformaat tegels, parket of laminaat). Ook geschikt voor verwarmde vloerconstructies.

Geschikte ondergronden:

Cementdekvloeren; beton (min. 3 maanden oud); calciumsulfaat- en magnesiadekvloeren; oude natuursteen-, terrazzo- en keramische bekledingen; verwarmde vloerconstructies. Alleen voor binnengebruik.

Voorbehandeling van de ondergrond:

De ondergrond moet schoon, droog, vast, draagkrchtig, vormvast, scheurvrij en vrij van hechttingsverminderende stoffen zijn. Aanwezige dekvloerscheuren moeten vooraf krachtsluitend worden verharst. Zuigende ondergronden primeren met bauline Grundierung für saugende Untergründe; gladde en poriedichte ondergronden primeren met bauline Haftgrund für nicht saugende Untergründe. Wij raden het gebruik van randisolatiestroken op opgaande bouwdelen aan om spanningen in de pleistermassa te voorkomen.

Cementdekvloeren moeten 28 dagen oud en droog zijn (restvocht $\leq 2,0$ CM%). Onverwarmde calciumsulfaatdekvloeren moeten een vochtgehalte $\leq 0,5$ CM% hebben en voldoende worden geschuurd, afgezogen en geprimerd. Calciumsulfaatdekvloeren dienen hierbij te worden geprimerd met een speciale primer voor vochtgevoelige ondergronden. Gietasfaltvloeren moeten voldoende bezand zijn. Verwarmde cement- en calciumsulfaatdekvloeren moeten vóór het leggen legklaar worden verwarmd: cementdekvloeren $\leq 2,0$ CM%, calciumsulfaatdekvloeren $\leq 0,3$ CM%. Neem de technische productbladen van de betreffende bauline producten in acht.

De betreffende DIN-normen, richtlijnen, aanbevelingen en regels van de techniek zijn van toepassing.



bauline

NIVELLIERMASSE

Verwerking:

- 1.) De juiste hoeveelheid water gieten en intensief en klontvrij mengen met bauline Nivelliermasse.
- 2.) Vloeimortel dienovereenkomstig aanmaken, op de vloer uitgieten en met een rakel of gladschuurspaan gelijkmatig en snel verdelen.
- 3.) Met de stekelroller ontluchten voor een blaasvrij oppervlak en de verse egalisatiemassa beschermen tegen tocht en zoninstraling.

Let op:

- Volle pallets zijn niet stapelbaar. Niet stapelen!

Gereedschap:

Roerder, rakel, gladschuurspaan, stekelroller. Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.

Aanwijzingen voor tegel-, plaat- en vloerbedekkingswerkzaamheden:

Bijzonder dampdichte vloerbedekkingen zoals bijv. PVC enz. mogen op zijn vroegst worden aangebracht na het bereiken van 1,8 CM% restvocht. Voor houten vloerbedekkingen, zoals bijv. parket, gelden de aanwijzingen van het BEB-informatieblad 8.1 „Beoordelen en voorbereiden van ondergronden. Leggen van elastische en textiele vloerbedekkingen, laminaatelementen, parket en houtstraatjes. Verwarmde en onverwarmde vloerconstructies“.

Aanwijzingen voor veilig gebruik:

bauline Nivelliermasse bevat cement. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Buiten het bereik van kinderen houden. Lees alle aanwijzingen aandachtig door en volg deze op. Na gebruik handen grondig wassen. Beschermende handschoenen/beschermende kleding en oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij aanhoudende oogirritatie. Een arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren conform de plaatselijke voorschriften. GISCODE ZP1. Chromarm conform Verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage XVII

Meer informatie is te vinden in het veiligheidsinformatieblad!



NIVELLIERMASSE

Technische toepassingsgegevens	
Verbruik	Ca. 1,6 kg/m ² per mm laagdikte
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +25°C (ondergrond, lucht, materiaal)
Verwerkingstijd*	Ca. 30 - 40 minuten
Mengverhouding	5,3 - 5,8 l water met 25 kg bauline Nivelliermasse
Belopen*	Op zijn vroegst na 2 - 3 uur resp. verharding van de mortel. Voorzie in lastverdelende maatregelen.
Beleggbaar*	Na ca. 12 uur met keramiek en betonwerksteen bij 15 mm laagdikte; na 24 uur met natuursteen.
Opslaginstructie	Droog op pallet in de ongeopende originele verpakking ca. 6 maanden houdbaar.

*Bij +23 23°C en 50% relatieve luchtvochtigheid. Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen deze tijden. Hogere luchtvochtigheid verlengt de aangegeven tijden.

Artikel	
4070044000843	bauline Nivelliermasse 25 kg



bauline

NIVELLIERMASSE

Właściwości produktu:

- Samopoziomująca
- Szybkowiążąca
- Do pompowania
- EMICODE EC1 PLUS
- CT-C20-F5 według DIN EN 13813

Zakresy zastosowania:

Do wyrównywania nierówności podłogi wewnątrz. Do wykonywania szczególnie tonkowiarskich powierzchni przed pracami okładzinowymi wszelkiego rodzaju (np. układanie wielkoformatów, parkietu lub laminatu). Odpowiednia również do ogrzewanych konstrukcji podłogowych.

Odpowiednie podłoża:

Wylewki cementowe; beton (o wieku min. 3 miesiące); wylewki na bazie siarczanu wapnia i magnezji; stare okładziny z kamienia naturalnego, terrazzo i ceramiczne; ogrzewane konstrukcje podłogowe. Tylko do stosowania wewnątrz.

Przygotowanie podłoża:

Podłoże musi być czyste, suche, nośne, stabilne kształtowo, wolne od rys oraz od substancji zmniejszających przyczepność. Istniejące rysy w wylewce należy wcześniej trwale zaimpregnować żywicą. Podłoża wsiąkliwe zagruntować środkiem bauline Grundierung für saugende Untergründe; podłoża gładkie i o zamkniętych porach zagruntować środkiem bauline Haftgrund für nicht saugende Untergründe. Zalecamy zastosowanie taśm dylatacyjnych brzegowych na elementach pionowych, aby zapobiec naprężeniom masy szpachlowej.

Wylewki cementowe muszą mieć 28 dni i być suche (wilgotność resztkowa $\leq 2,0$ CM%). Nieogrzewane wylewki na bazie siarczanu wapnia muszą mieć wilgotność $\leq 0,5$ CM% i być odpowiednio zeszlifowane, odkurzone i zagruntowane. Wylewki na bazie siarczanu wapnia należy przy tym zagruntować specjalnym gruntem do podłoży wrażliwych na wilgoć. Wylewki z lanego asfaltu muszą być odpowiednio posypane piaskiem. Ogrzewane wylewki cementowe i na bazie siarczanu wapnia muszą przed ułożeniem zostać ogrzane do stanu gotowego do układania: wylewki cementowe $\leq 2,0$ CM%, wylewki na bazie siarczanu wapnia $\leq 0,3$ CM%. Należy zapoznać się z kartami technicznymi odpowiednich produktów bauline.

Obowiązują odpowiednie normy DIN, wytyczne, zalecenia i zasady techniki.



bau//ne

NIVELLIERMASSE

Obróbka:

- 1.) Wlać odpowiednią ilość wody i intensywnie, bez grudek wymieszać z bauline Nivelliermasse.
- 2.) Masę samopoziomującą odpowiednio wymieszać, wylać na podłogę i równomiernie oraz szybko rozprowadzić za pomocą raklowania lub pacy.
- 3.) Odpowietrzyć wałkiem z kołkami w celu uzyskania powierzchni bez pęcherzy oraz chronić świeżą masę wyrównującą przed przeciągiem i nasłonecznieniem.

Prosimy zwrócić uwagę:

- Pełnych palet nie można ustawiać w stosy. Prosimy nie układać w stosy!

Narzędzia:

Mieszadło, rakla, paca, wałek z kołkami. Narzędzia czyścić wodą bezpośrednio po użyciu.

Wskazówki dotyczące prac z płytkami, płytami i wykładzinami podłogowymi:

Szczególnie paroszczelne wykładziny podłogowe, np. PVC itp., można nakładać najwcześniej po osiągnięciu wilgotności reszkowej 1,8 CM%. Dla wykładzin drewnianych, np. parkietu, obowiązują wskazówki arkusza informacyjnego BEB 8.1 „Ocena i przygotowanie podłoży. Układanie elastycznych i tekstylnych wykładzin podłogowych, elementów warstwowych (laminatu), parkietu i kostki drewnianej. Ogrzewane i nieogrzewane konstrukcje podłogowe“.

Wskazówki dotyczące bezpiecznego stosowania:

bauline Nivelliermasse zawiera cement. Powoduje poważne podrażnienie oczu. Chronić przed dzieckiem. Zapoznać się uważnie z wszystkimi instrukcjami i postępować zgodnie z nimi. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Nosić rękawice ochronne/odzież ochronną oraz okulary/ochronę twarzy. W przypadku utrzymującego się podrażnienia oczu. Zasięgnąć porady/pomocy lekarza. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. GISCODE ZP1. Niska zawartość chromianów zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006, załącznik XVII

Dalsze informacje można znaleźć w karcie charakterystyki!



bauline

NIVELLIERMASSE

Technische dane aplikacyjne	
Zużycie	Ok. 1,6 kg/m ² na mm grubości warstwy
Temperatura obróbki	+5°C do +25°C (podłoże, powietrze, materiał)
Czas obróbki*	Ok. 30 - 40 minut
Proporcja mieszania	5,3 - 5,8 l wody na 25 kg bauline Nivelliermasse
Możliwość chodzenia*	Najwcześniej po 2 - 3 godzinach lub po utwardzeniu zaprawy. Przewidzieć środki rozkładające obciążenie.
Możliwość krycia*	Po ok. 12 godzinach płytkami ceramicznymi i kamieniem sztucznym betonowym przy grubości warstwy 15 mm; po 24 godzinach kamieniem naturalnym.
Wskazówka dotycząca przechowywania	Przechowywać w suchym miejscu na palecie w nieotwartym oryginalnym opakowaniu – trwałość ok. 6 miesięcy.

*Przy +23 23°C i 50% wilgotności względnej powietrza. Wyższe temperatury skracają, niższe temperatury wydłużają te czasy. Wyższa wilgotność powietrza wydłuża podane czasy.

Artykuł	
4070044000843	bauline Nivelliermasse 25 kg

